

顶好-阻燃塑料

Guangzhou DingHao Plastic Technology Co., Ltd

通用级阻燃 PP-F502 技术指标

通用级阻燃 PP. 自然色. 流动性优良. 尺寸稳定性良好. 热稳定性良好 高抗冲击性. 高强度. 适合染其他颜色. 已通过 SGS (SVHC) 环保检测及 UL 安全认证

试验项目 Property	试验方法 Test method		单位	指标
	美国材料试验协会 ASTM	国 标 GB		
密度 Density	D792	GB/T1033-86	g/cm ³	0.92
熔体流动指数 Melt flow index	D1238	GB/T3682-2000	g/10min	11
拉伸强度 Tensile strength at break	D638	GB/T1040-92	Mpa	30
断裂伸长率 Elongation at break			%	150
弯曲模量 Flexural modulus	D790	GB/T9341-86	Mpa	1430
弯曲强度 Flexural strength	D790		Mpa	46
缺口冲击强度	—	GB/T1043	KJ/m ²	7
热变形温度 Deflection temperature under load	D648	GB1634-89	°C	110~135
成型收缩率 Mold shrinkage	D955	GB15585	%	1.1~1.4
特征(阻燃性能 UL-94) Characteristic	—	—	class	V-0